

Constructielijm Fixit Power + High Tack

Sterke constructielijm met hoge mate van eerste hechting op basis van MS-polymeer.

- Zeer hoge kleefkracht
- Kan worden gebruikt op vele materialen
- Dankzij de hoge initiële hechting is het gebruik van lijmaccessoires doorgaans niet nodig
- Permanent elastisch na uitharding
- Bijna geurloos
- Vrij van isocyanaat, ftalaten, oplosmiddelen en siliconen
- EMICODE-gecertificeerd

Min./max. verwerkingstemperatuur	5 tot 40 °C
Min./max. temperatuurbestendigheid	-40 tot 90 °C
Duurzaamheid	Weinig vervuiling



Afbeelding kan afwijken

Inhoud	Verpakking	Chemische basis	Kleur	Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden	Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden	Art.nr.	VE
290 ml	Koker	MS-polymeer	Wit	2,5 mm/d/23 °C en 50% relatieve vochtigheid, vocht-uithardend	18 maanden/bij 5 °C tot 25 °C	0893 225 105	1/12
290 ml	Koker	MS-polymeer	Zwart	2,5 mm/d/23 °C en 50% relatieve vochtigheid, vocht-uithardend	18 maanden/bij 5 °C tot 25 °C	0893 225 116	1/12
600 ml	Zak (worstverpakking)	Silaan-gemodificeerd polymeer	Wit	2 mm/d/23 °C en 55% relatieve luchtvochtigheid	18 maanden/koele en droge ruimte	0893 225 118	1/20

Details/Applicatie/Toepassing

Voor het lijmen van panelen, houten latten, vensterbanken, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosseriebouw en metaalverbindingen. Lijmen in de scheepsbouw.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Voor optimale resultaten wordt aanbevolen speciale reinigingsmiddelen en een primer aan te brengen. Het product is niet geschikt voor gebruik met PP, PE, teflon of bitumen. Breng bij voorkeur verticale rupsen op een onderlinge afstand van 30 cm aan. Om te zorgen voor voldoende ventilatie en flexibiliteit, moet de lijmlaag ten minste 3 mm dik zijn tussen de gelijmde elementen.

Bewijs van prestaties



Opmerking

- Niet geschikt voor bewegingsvoegen
- Als de lijm volledig droog is, kan deze perfect worden afgewerkt met verf of lak op waterbasis en tweecomponenten lak. We raden u aan om vooraf een compatibiliteitstest uit te voeren. Als de lijm overgeschilderd moet worden, moet deze eerst worden opgeruwd met schuurpapier.