

Streetfighter Standaard

Universeel vulschuim voor het aanbrengen met pistool

Uitstekende hechting aan praktisch alle bouwondergronden (met uitzondering van PE, PP, PTFE en siliconen)

Betere geluids- en warmte-isolerende eigenschappen dan minerale wol, kurk en glasvezel

Vormvast

Geen volumeverlies en slechts minimale uitzetting achteraf zodra het product volledig uitgehard is.

Hardt snel volledig uit

Fijncellige en uniforme schuimstructuur

Bestand tegen veroudering

Bestand tegen een groot aantal verschillende oplosmiddelen, verfsoorten en chemicaliën

- EMICODE-gecertificeerd



Inhoud	750 ml
Chemische basis	Polyurethaan, één component
Kleur	Geel
Kleefvrij na	15 min
Snijdbaar na	100 min
Volle belastbaarheid	24 h
Min./max. verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Brandklasse	B3
Houdbaarheid vanaf productie	18 maanden

Art.nr. 0892 152 105

VE: 12

Details/Applicatie/Toepassing

Veilig isoleren en vullen van raamvoegen, leidingopeningen, voegen, muurnaden, muuropeningen en holtes, zoals muuropeningen, dakafwerking, leidinggoten, rolluikkasten enzovoort. Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet.



Handleiding

Schud de bus 20 keer grondig heen en weer voor gebruik. De ondergronden moeten schoon, massief en stof- en vetvrij zijn. Sterk absorberende ondergronden moeten worden voorbehandeld. Ondergronden moeten met water worden bevochtigd voordat het schuim wordt aangebracht. Maak opnieuw vochtig als er meerdere schuimlagen worden aangebracht. Schroef de bus helemaal in het pistool. Schroef het er niet te ver in. Niet kantelen. Schuim blijft na het aanbrengen uitzetten. Verwijder schuimspatten direct met PURlogic Clean, artikelnr. 0892 160. Reinig het pistool en het ventiel na gebruik grondig. Laat de open bus altijd op het pistool geschroefd zitten.

Bewijs van prestaties



Opmerking

Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. PURLOGIC® Streeffighter kan worden aangebracht met de schuimpistolen PURLOGIC® Xpress, artikelnr. 0891 152 4, en met PURLOGIC® COMBIPress, artikelnr. 0891 152 6.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.

Aanvullende producten

1-component-schuimpistool PURlogic® Xpress Voor het professioneel aanbrengen van 1-componentpistoolschuim

Art.nr.

0891 152 4