

MS hybride afdichtmiddel

Permanent elastische hybridekit geschikt voor universeel gebruik. Vrij van isocyaan, oplosmiddelen en siliconen.

- Duurzaam en blijvend elastisch
- Universele lijm, afdichtmiddel en montageafdichtmiddel voor het interieur van gebouwen en industriële bouwplaatsen. Gekleurde afdichtmiddelen kunnen ook buiten worden gebruikt
- Kan worden geschilderd met verf en lak op waterbasis
- Snelle uitharding. Kan nat-op-nat worden verwerkt
- Krimpt niet
- Gekleurde afdichtmiddelen zijn bestand tegen UV-straling, weersinvloeden, vocht en schimmel
- Zeer goede hechting op verschillende basismaterialen, zelfs vochtige oppervlakken
- Bijna geurloos
- Niet corrosief voor metalen
- Hoge mechanische sterkte en Young's modulus (elasticiteit)
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen
- Geen luchtballen, kan worden geschuurd na het volledig uitharden



Inhoud	290 ml
Chemische basis	MS-polymeer
Kleur (Color)	Transparant
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden	2,5 mm/d/23 °C en 50% relatieve vochtigheid
Min./max. verwerkingstemperatuur	5 tot 40 °C
Min./max. temperatuurbestendigheid	-40 tot 90 °C
Min. rek bij breuk	450 %
Min. huidvormingstijd	10 min
Voorwaarde huidvormingstijd	bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid
Coatingverdraagzaamheid	Ja

Art.nr. 0892 215 241

VE: 1 / 24

Details/Applicatie/Toepassing

Voor het binnenshuis afdichten van verbindingen tussen bouwelementen; gekleurde afdichtmiddelen zijn ook geschikt voor gebruik buitenshuis. Voor het afdichten van flexibele verbindingen in de automobiel- en scheepsbouwindustrie. Goede hechting zonder primer op materialen zoals hout, steen, beton, glas, harde kunststof, gips, metaal, piepschuim, keramiek, etc.

Handleiding

Het afstrijken moet zijn gebeurd voordat de lijm een huid vormt. Niet-uitgehard materiaal kan worden verwijderd met Bond and Seal Remover. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. De MS40 hybride afdichtmassa is overschilderbaar zodra de huid is gevormd, hoewel vooraf de verdraagzaamheid van de lak moet worden getest.

Opmerking

Niet geschikt voor onderwatertoepassingen. Als geen primer wordt gebruikt, raden we aan een hechttest uit te voeren. Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconenrubber, polystyreen en kunststoffen met weekmakers. Overmatig lakken kan scheuren veroorzaken.