

Artnr
2647



MorgoVent 150

Rolafmeting: 3,00 x 50m1
Rouleau dimension:

Kleur: **Blauw**
Couleur: **Bleu**

Opdruk:
Impression:

Membraan: **Slagregendicht**
Membrane: **Résistant à l'eau**



CTG-694



Morgo Folietechniek bv
Tel +31 (0) 575 - 511 508



2647

1434

38

Morgo Folietechniek bv
Bettinkhorst 35, 7207 BP, Zutphen (NL)

DoP - 32150N

EN 13859-1;2:2010

Onderlagen en folies voor dak en wand.
Sous couches pour murs et toitures.

Polyprop Spinvlies folie
Polypropylène Spunbond poly

3,00 x 50m1 x 0,2mm

Overlap 10 cm / *avec recouvrement de 10cm*

Brandklasse / Réaction au feu:

Class E

Waterkerendheid / Imperméabilité du film

voor veroudering / *avant vieillissement artificiel:*

Class W1

na veroudering / *après vieillissement artificiel:*

Class W1

Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd) /

0,02m

Perméabilité à la vapeur d'eau

(-0,01/+0,03)

Treksterkte / Résistance

Treksterkte Lengte / *Résistance Longitudinal*

N/50mm

335 (-20/+20%)

Treksterkte Breedte / *Résistance Transversal*

N/50mm

230 (-20/+20%)

Treksterkte Lengte na kunstmatige veroudering

≥ 60% van de

Résistance Longitudinal après vieillissement artificiel

initiële waarde

Treksterkte Breedte na kunstmatige veroudering

getest / de la

Résistance Transversal après vieillissement artificiel

valeur initiale à

l'essai

Rek bij breuk / Allongement à rupture

Lengte / *Longitudinal*

50%

(-20/+20%)

Breedte / *Transversal*

50%

(-20/+20%)

Lengte na kunstmatige veroudering

≥ 60% van de

Longitudinal après vieillissement artificiel

initiële waarde

Breedte na kunstmatige veroudering

getest / de la

Transversal après vieillissement artificiel

valeur initiale à

l'essai

Weerstand bij breuk / Imperméabilité du rupture

Lengte / *Longitudinal*

185N

(-20/+20%)

Breedte / *Transversal*

240N

(-20/+20%)

Temperatuurbestendigheid /

-40 °C

Résistance à la température

Gevaarlijke stoffen /

Dangereuses substances

< 0,2 ppm